

FICHE TECHNIQUE N° 1124 - 710 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON COCAINE

Blanc 4023

710 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	710,0	g/m ²	± 36.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	1060	microns	± 74
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,49		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidity / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		290,00	mNm	*
ST		180,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 04/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra